

### HILL Grease LITH S 220




#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Grease LITH S 220 загущенная комплексом лития пластичная смазка на основе синтетического масла. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, EP/AW присадки на основе висмутовой технологии. Благодаря сочетанию загустителя и синтетического базового масла, продукт подходит для применения в тяжело нагруженных подшипниках при средних скоростях, в применении и при повышенных и при низких температурах, и во влажной, коррозионной среде. Комплексная структура мыла придает продукту высокую степень механической стабильности, что повышает производительность в вибрирующих корпусах и продлевает интервалы смазок. Специально разработанный висмутовой пакет присадок обеспечивает повышенную способность противостоять вибрациям и ударным нагрузкам, а также повышенной способностью нести высокие нагрузки.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Grease LITH S 220 современный синтетический продукт с высокими эксплуатационными характеристиками, подходящей для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Многосторонние свойства продукта и широкий температурный диапазон делает его основным выбором для применения в различных видах подшипников, включая в условиях высокой и низкой температуры.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Очень хорошая мобильность при низких температурах
-  Очень хорошая теплостойкость
-  Очень хорошая стойкость к ударным нагрузкам

#### УПАКОВКА



#### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  NLGI 2

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Загуститель	Комплекс лития	
Основа	Синтетическое масло	
Цвет	Визуально	Бежевый
Класс по NLGI	ASTM D217	2
Температура каплепадения	IP 396	>260°C
Вязкость основы при 40°C	ISO 12058	220 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость основы при 100°C	ISO 12058	25 мм <sup>2</sup> /с
Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения)	DIN 51350:4	3600 Н
Диапазон температур	-40°C до +150°C (не более +220°C)	-40°C до +150°C (не более +220°C)
Пенетрация после 60 циклов	ISO 2137	265 - 295

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

### Завод:

г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

