

## Fastroil hydraulic winter oil 15, 22, 32, 46, 68, 100

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic Winter OIL – это серия всесезонных гидравлических масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 3 и учитывающая специфические условия работы в регионе (температурные перепады, повышенную запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Hydraulic Winter OIL – предназначены для всесезонного использования в гидросистемах дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, в гидросистемах краноманипуляторных установок, автомобильных гидробортов, автокранов, самоходных буровых установок, различной муниципальной техники и различного стационарного промышленного оборудования и агрегатах, устанавливаемых на открытых площадках, в цехах с пониженной рабочей температурой или неотапливаемых помещениях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- высокая стойкость к деструкции обеспечивает стабильную работу оборудования весь период эксплуатации;
- отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
- превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить
- надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

### УПАКОВКА



### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- DIN 51524 часть 3 HVLP

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- Parker-Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Bosch Rexroth 90220

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22	32	46	68	100
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	61,2-74,8	90-110
Температура застывания, °C	-55	-45	-33	-38	-35
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	165	186	196	200	210
Коррозия на медной пластине	1A	1A	1A	1A	1A
Индекс вязкости	150	140	140	140	140

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

### Завод:

г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

