

## Солидол синтетический Fastroil

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка «Fastroil» солидол синтетический — смазка общего назначения. Смесь масел кислотнo-щелочной (70%) и селективной (30%) очистки, загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6. Основные эксплуатационные характеристики синтетического солидола: хорошие водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, широкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. Работоспособна при температуре -30...+65°C, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) — от -50°C.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка «Fastroil» солидол синтетический применяется относительно в грубых узлах трения механизмов и машин, транспортных средствах, сельскохозяйственной техники. А также используется для ручных и других инструментов, в шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных шестеренчатых редукторах и т. п.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

| Наименование показателя   | Норма   |
|---|---|
| Внешний вид и цвет  | Однородная масса без комков от светло- до темно-коричневого цвета |
| Испытание коррозионного действия                                  | Выдерживает   |
| Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более  | 0,2   |
| Массовая доля свободных органических кислот                       | Отсутствие  |
| Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте | Отсутствие  |
| Температура каплепадения, °С, не менее                            | 75  |

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

|   |     |
|---|-----|
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,3 |
| Коллоидная стабильность, % выделения масла    | 2-4 |
| Влажность, %, не более                        | 3   |

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

